

Ta hand om din dörr

Furudörrar

Dörrar i furu levereras obehandlade och ska laseras eller täcklaseras. Furudörrar får ej täckmålas.

Teakdörrar

Teakdörrar är vid leverans behandlade en gång med pigmenterad träolja. Efter montering ska dörren behandlas ytterligare en gång med pigmenterad träolja. Prata med din färghandlare om vilken träolja som passar din dörr bäst.

Rengöring

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel såsom vanligt diskmedel. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppifrån och ner, annars finns risk att ränder uppstår. Eftertorka. Vid behov kan dörren även slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas och torkas bort.

Underhåll

Utföres vid behov, oftast några gånger om året. Efter rengöring stryk på träolja med viss sparsamhet men dock så pass att ytan blir mättad

Ekdörrar

Ekdörrar har hög tålighet och lång livslängd när de hanteras rätt. Dörren är behandlad en gång med träolja på fabrik. Efter montering ska dörren behandlas ytterligare en gång med träolja.

Rengöring

Se rengöring av teakdörrar.

Underhåll

Behandling av dörren med träolja ska upprepas flera gånger per år beroende på dörrens läge och med tanke på väder och vind. Försummas underhållet kommer dörren att bli missfärgad och sprickor kan lätt uppstå.

Målade dörrar

Färgen är tvåkomponent täckfärg med hög utomhusbeständighet

Rengöring

Använd allmänt förekommande rengöringsmedel såsom vanligt diskmedel. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka. Rengöring underlättas om dörren någon gång om året behandlas med något i handeln vanligt förekommande bilvax.

Underhåll

Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitning varit onormal.

Bättring

Mindre skador kan penselbättras med bättringsfärg för utomhusbruk i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total ommålning.

Tröskel

Ytbehandlad med träolja.

Rengöring

Damma eller torka av med lätt fuktad trasa. Vid behov kan tröskeln även slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas och torkas bort.

Underhåll

Utföres vid behov. Efter rengöring stryk på pigmenterad träolja.

Karm

Se dörrblad med motsvarande ytskikt.

